

Tungo Oil

Тунговое масло

Экологичное масло Kraskovar Tungo Oil предназначено для пропитки всех типов деревянных поверхностей и строений. Является лучшим составом для обработки древесины. Обладает высокой проникающей способностью в поры древесины, не образует пленку, позволяет материалу дышать.

Тунговое масло защищает поверхность от растрескивания, деформации и разбухания и атмосферных воздействий. Безопасно, гипоаллергенно и не токсично. Масло выделяет и подчеркивает красоту и текстуру древесины, обладает эластичностью, не растрескивается при естественных деформациях. Образует матовую износостойкую поверхность.

Расход

1 слой	2 слой	0.75л	2.2 л
20 – 22 м²/л	11 – 13 м²/л	14 – 16 м²	24 – 26 м²

Расход может отличаться от заявленного в зависимости от впитываемости способности древесины и качества обработки поверхности. При распылении краскопультом расход может отличаться от заявленного из-за особенностей способа нанесения. Потери масла при распылении увеличивают общий расход, поэтому практический результат может быть выше ожидаемого.

Время высыхания

50 минут на отлип	24 часа межслойное	16 – 18 дней полный набор прочности
-----------------------------	------------------------------	---

При температуре от +20 до +25°C и относительной влажности воздуха 50%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Колеровка

Бесцветное масло



* Данное изображение передаёт приблизительный оттенок. Конечный цвет зависит от типа и сорта древесины, качества обработки и освещения. С эталонными выкрасами вы можете ознакомиться у дилеров, или заказать пробники масел для тестового выкраса собственных изделий.

Данные по ЛОС

0%.

Тип поверхности

Матовый блеск.

Температура использования материала

Не ниже +5°C.

Область применения

Для внутренних и наружных работ.

Разбавление

Живичный скипидар не более 10% от объёма. Рекомендуется использовать Kraskovar Turpentine. Перед нанесением состава рекомендуется загрунтовать основание грунтом KRASKOVAR Wood Oil Primer. Состав готов к применению. Не смешивать с другими маслами и растворителями.

Фасовка

0.75 л, 2.2 л.

Меры предосторожности

Без запаха. При попадании в глаза промыть водой и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей. Во время работ исключить присутствие поблизости источников открытого огня. Продукт, сам по себе, не склонен к самовоспламенению. При распылении не вдыхать пары, работы проводить с применением средств индивидуальной защиты. Во время нанесения состава и до полного высыхания необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в рабочей зоне.



Ветошь

Ветошь и другие текстильные материалы, пропитанные составом, после использования необходимо погрузить в емкость с водой из-за опасности самовозгорания. После окончания работ инструменты промыть водой с мылом.

Подготовка поверхности

Обрабатываемую древесину просушить и отшлифовать абразивом P120 – P240, избегать появления царапин и риск — при обработке цветным маслом данные дефекты могут проявиться. Перед нанесением масла древесину обеспылить при помощи щетки, строительного пылесоса или ветоши. При наличии на древесине пятен смолы, рекомендуется удалить их живичным скипидаром Kraskovar Turpentine. Перед нанесением состава рекомендуется загрунтовать основание грунтом KRASKOVAR Wood Oil Primer.

Инструмент

Кисть, валик, безвоздушный краскопульт.

Нанесение

При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать масло одной партии. Перед началом работ масло необходимо тщательно перемешать до достижения равномерного цвета состава, пигменты и тяжелые компоненты оседают на дно тары.

Масло наносить тонким слоем вдоль волокон древесины, втирающими движениями по всей поверхности, с помощью кисти (с натуральной или смешанной щетиной средней жесткости), краскопультом или ветошью. После нанесения состава, обрабатываемую поверхность оставить на 15 – 40 минут для впитывания, удалить излишки (глянец) сухой безворсовой тканью с твердых волокон.

С целью достижения тактильной гладкости и декоративного эффекта рекомендуется выполнить межслойную шлифовку абразивом P500 – P600. Второй слой масла наносить по принципу первого слоя.

Для обновления покрытия достаточно нанести один слой масла, на чистую поверхность. Финальный цвет зависит от свойств и качества подготовки древесины, рекомендуется производить пробный выкрас. При обработке твердых сортов древесины, рекомендуется разбавить масло живичным скипидаром Kraskovar Turpentine до 10% от массы для улучшения проникновения состава в поры древесины.

В период полного набора прочности после окрашивания не нагружайте поверхность и исключите контакт поверхности с водой.

Состав

100 % Тунговое масло.

Хранение

Гарантийный срок 60 месяцев от даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре. После вскрытия упаковки масло реагирует с кислородом. Чем меньше масла остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки масла в меньшую емкость. При отрицательных температурах не теряет своих свойств. Морозостойчиво.

Утилизация

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местными нормативными актами.

Уход за поверхностью

Для мытья поверхностей, обработанных маслом, нельзя использовать составы, содержащие хлор и щёлочь. Очищать покрытие можно с помощью ткани или губки, используя мыло или мягкие моющие средства. Важно следовать указаниям производителя моющего средства.

Сертификация

ТУ 20.59.59-001-43542591-2020

ВАЖНО

Технические данные в документации основаны на наших практических наблюдениях и результатах испытаний. Они не могут гарантировать качество окраски. Если информация в документации неполная или противоречивая, она должна быть подтверждена письменным заявлением от производителя.

Редакция

Май 2025